TELAS ASFÁLTICAS FOLGADO, S.L.
Carretera de Cheste , s/n
☎ +34 96 271 10 00 Fax + 34 96 165 00 01
46191- Vilamarxant - Valencia - (España)
www.tafol.es e-mail: tafol@tafol.es
facebook.com/tafol.es
@tafol_es

TAFOLNIT

Pintura impermeabilizante

Tafolnit es un revestimiento a base de látex, resinas acrílicas, cargas y pigmentos, que una vez seco forma una película impermeable de gran elasticidad.

PRESENTACIÓN

Colores: blanco, rojo, terracota, gris, negro y verde.
Envases de 1 kg, 5 kg y 20 kg
Transparente
Envases de 1 kg, 4 kg y 20 kg

DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,26 g/cm^3
Contenido en sólidos	≈ 56 %
Tiempo de secado (20 º C, 60 % HR)	4 horas al tacto 24 horas repintando
Resistencia a la tracción	> 1 MPa
Alargamiento a la rotura	> 250%
Doblado a -5 ºC	Sin grietas
Envejecimiento térmico (14 días a 70 ºC)	Pérdida de alargamiento inferior al 35%

Cumple con la norma UNE 53413 "Revestimientos flexibles a base de polímeros en dispersión acuosa, sin armadura, para impermeabilizaciones "in situ" en la edificación". Utilizando armadura cumple con la norma UNE 53410 "Láminas flexibles de aplicación "in situ" a base de copolímeros en dispersión acuosa, con armadura, para impermeabilizaciones en la edificación"

CAMPO DE APLICACIÓN

Se utiliza en la impermeabilización de paramentos verticales (fachadas, medianeras, paredes donde azote la lluvia, etc.), y en superficies horizontales (cubiertas, azoteas y terrazas) con armadura de malla o fieltro de fibra de vidrio (apta para el tránsito peatonal ligero).

Es muy útil en la reimpermeabilización de todo tipo de material poroso: baldosín catalán, morteros, cerámica, hormigón, fibrocemento, etc...

RECOMENDACIONES DE USO

La superficie a tratar debe ser uniforme y estar libre de suciedad, polvo, agua y partículas sueltas, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia del producto.

Aplicar con una brocha, cepillo o rodillo una primera mano diluida con un 10 % de agua y posteriores manos sin diluir.

Agitar hasta homogeneizar antes de aplicar. Para obtener una capa aproximadamente de 0,8 mm de espesor armada con fibra de vidrio, se requieren unos 2 kg de pintura.

No aplicar el producto si se prevé lluvia.

Almacenar al resguardo de la intemperie con los envases bien cerrados.

Limpiar los útiles de trabajo con abundante agua.

Mayo 2016. Esta revisión anula las anteriores